

BASE CUADRADA

* Cargas mínimas de ensayo según UNE-EN 1917 y su complemento nacional UNE 127917

Diámetro nominal	Serie normal		Serie reforzada	
	Carga de fisuración kN/m	Carga de rotura kN/m	Carga de fisuración kN/m	Carga de rotura kN/m
800	16	24	32	48
1000	20	30	40	60
1200	24	36	48	72
1500	30	45	60	90
1800	36	54	72	108